

تأثير استخدام الرمل السيليكي على بعض الخواص الميكانيكية للخرسانة

اسيل حسام الدين عبدالله
مدرس مساعد

مجيد مطر الدليمي
مدرس مساعد
جامعة الانبار-كلية الهندسة

نهلة ناجي هلال
مدرس مساعد

الخلاصة

تم في هذا البحث دراسة تأثير استخدام الرمل السيليكي (الزجاجي) بنسب مختلفة ومقارنتها مع خلطة مرجعية حاوية على الرمل الاعتيادي بالكامل لمعرفة مدى تأثير ذلك على بعض الخواص الميكانيكية للخرسانة مثل مقاومة الانضغاط ، الكثافة الرطبة، الامتصاص ومقاومة الانتشاء.

تم استبدال الرمل العادي بالرمل السيليكي بنسب مختلفة هي (25%، 50%، 75%، 100%) ولغرض معرفة تأثير إضافة المضافات الى خلطة الرمل السيليكي تم إضافة محلول سليكات الصوديوم بنسب وزنية مئوية من وزن الأسمنت وتقليل نسبة الماء الى الإسمنت بنفس النسبة. أظهرت النتائج تحسن في خصائص الخرسانة إن أفضل قيمة للنتائج كانت عند استبدال (75%) من الرمل الاعتيادي بالرمل السيليكي حيث تم دراسة بعض الخواص الميكانيكية ومنها مقاومة الانضغاط، الكثافة الرطبة، الامتصاص ومقاومة الانتشاء لهذه الخلطات ولأعمار (3، 7، 14، 28) يوم للخلطات الأربعة اعلاه .

أظهرت النتائج إن النسبة المئوية المثالية لسليكات الصوديوم من وزن الأسمنت كانت (1.75%)، حيث بينت النتائج أن أعلى قيمة للكثافة الرطبة (التي تم إضافة محلول سليكات الصوديوم كمضاف (2493كغم/م³) لعمر (28) يوم ونسبة زيادة في الكثافة (1.22.59%). وكانت أعلى قيمة لمقاومة الانضغاط مقارنة مع الخلطة المرجعية (85.76 ميكاباسكال) لعمر (28) يوم ونسبة زيادة مئوية (42.9%)، وكانت أفضل قيمة لنسبة الامتصاص مقارنة مع الخلطة المرجعية (0.77) لعمر (28) يوم ونسبة نقصان مئوية (33.8%). وكانت أعلى قيمة لمقاومة الانتشاء مقارنة مع الخلطة المرجعية (8.02 ميكاباسكال) لعمر (28) يوم ونسبة زيادة مئوية (150.6%) على التوالي.

الكلمات الدالة : الرمل السيليكي، سليكات الصوديوم، التركيب الكيميائي للرمل السيليكي، الخواص الميكانيكية للخرسانة .

The Effect of use the Silica Sand on Some Mechanical Properties of Concrete

Abstract:

This research includes study the effects of use the silica sand at different rates and comparison some characteristics with other concrete mixture contains ordinary sand to investigate the effect on some mechanical properties of concrete such as compressive strength, density absorption and flexural strength after (3, 7, 14 and 28) days for four mixtures. , the ordinary sand was replaced by the (Silica Sand) at different rates (25%, 50%, 75%, 100%). Sodium Silicate solution at percentage of cement ratio(water to

cement ratio is decreased on same ratio) added to the Ideal silica sand mixture to study the effect of addition of some additives on concrete. The study showed that the best results of mixture was when replaced (75%) of the ordinary sand by silica sand , then study some mechanical properties of mixtures such as compressive strength, density absorption and flexural strength after (3, 7, 14 and 28) days .

The study showed the optimum percentage of sodium silicate was (1.75%). The study showed that the best result of Density was (2493Kg/m³) after (28) days, and the increment ratio in Density was (2.95%), and the large value in compressive strength was (85.76 MPa) which was (42.9%) after (28) days. The study showed also that the best results of absorption were (0.77) after (28) days, and the decrement ratio in Absorption was (33.8%). The study showed that the best result of flexural strength was (8.02 MPa) after (28) days, and the maximum increment ratio in Flexural Strength was (150.6%) after (28) days.

Key Words: Silica Sand, Sodium silicate, Silica Sand Chemical Composition, Mechanical properties of concrete.

المقدمة

بيضاء اللون تتكون بشكل رئيسي من حبيبات (المرو) المتوسط والناعم، إذ تتراوح أحجام حبيباتها بين (0.1-0.5) مايكرون وتكون ذات شكل كروي جيد وتصل درجة نقاوتها إلى أكثر من (98%) والصيغة الكيميائية لهذه الصخور هي (SiO₂). يستخدم الرمل السيليكى بشكل كبير في الصناعات السيليكية والسيراميكية لأنه يمنع حدوث التشققات (لكونه يقلل نسبة النقل ويخفض اللدونة كما يساعد على خروج الغازات المتحررة داخل الجسم السيراميكي)، يبين الجدول (1) التركيب الكيماوي للرمل السيليكى، بينما يوضح الجدول (2) التحليل الحجمي للرمل السيليكى، علما أن هذه المادة تتوفر محليا بكميات كبيرة في مقلع عكاشات في منطقة عكاشات غربي العراق العائد إلى هيئة المسح الجيولوجي والتعدين.

سليكات الصوديوم

تم استخدام عينة من محلول سليكات الصوديوم الذائبة المنتجة بالطريقة الرطبة من الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك ، وهي من البولييمرات المذابة ومواصفاتها موضحة في جدول (3) . إن أجزاء السيليكات والقاعدة في السيليكات الذائبة يعبر عنها بنسبة وزنية على أساس اعتبار (Na₂O)

لا تزال الخرسانة تحتل مكان الصدارة في مواد البناء منذ استخدامها لأول مرة حتى وقتنا الحالي ، إذ تطورت وتحسنت طرق إنتاجها وصناعتها بصورة هائلة كما تعددت أنواع الخرسانة المنتجة تبعاً لمتطلبات الأغراض المستعملة لأجلها ووفق المجالات المختلفة وتم ذلك عن طريق تنوع مكوناتها أو باستعمال المضافات أو تنوع طرق الإنتاج ومن هنا تظهر أهميتها بصفقتها العامل المهم لبناء المنشآت المهمة لذلك يجب أخذ المواد الداخلة في صناعة الخرسانة ونسبها بنظر الاعتبار وإعطائها الأهمية المناسبة^[1,2] .

إن الهدف من هذا البحث هو معرفة مدى تأثير استخدام مادة الرمل السيليكى في خلطة الخرسانة على خواصها الميكانيكية باستبدال الرمل الاعتيادي به ، حيث إن لهذا الموضوع أثر كبير من الناحية الاقتصادية بسبب رخص سعر الرمل السيليكى وتوفره مقارنة بالرمل الاعتيادي.

الرمل السيليكى

ويعرف برمل أرضمه السيليكى (Urdhumaa Silica Sand) وهي صخور رملية

نسبة الانخفاض للنماذج بعمر (28) يوم (30%) .
أما الباحث (RIXOM)^[8] فيشير الى ان اضافة المضافات المقللة للماء من اصل (التكتوسلفونات) أو (الحامض الكاربوكسيلي الهيدروكسيلي) عند نسبة ماء معينة سيؤدي الى زيادة في مقاومة الانضغاط مقارنة بالخلطات المرجعية. يشير الباحثان (الريان وعطا)^[9] الى ان كل من سليكات الصوديوم (الماء الزجاجي Water glass)، كبريتات النشادر، كبريتات الزنك، كلوريد الكالسيوم وكلوريد الألمنيوم مواد فعالة كيميائياً والتي بتفاعلها مع الأسمنت تكون جيل (gel) لمليء الفراغات داخل الخرسانة لأن سليكات الصوديوم تعتبر من اللواصق المحلولة وهي عبارة عن بوليمر مذاب^[9].

يبين الجدول (1) التركيب الكيميائي للرمل السيليكى بينما يبين الجدول (2) نتائج التحليل الحجمي للرمل السيليكى، حيث تم الحصول على النتائج من الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك في الرمادي.

العمل المختبري

تضمن هذا البحث ثلاث مراحل مختبرية رئيسية:
المرحلة الأولى: إنتاج خرسانة الإسمنت للرمل السيليكى .
المرحلة الثانية: إعداد النماذج وشملت القوالب (Molding)، إنهاء السطح (Finishing) (Surface Moved from)، الرفع من القوالب (Molds Moved from) وأخيراً المعالجة.
المرحلة الثالثة : فحص مقاومة الانضغاط، مقاومة الانتشاء، الكثافة الرطبة والامتصاص للخلطة المرجعية وخطات الرمل السيليكى وإيجاد النسبة المثلى لاستبدال الرمل الاعتيادي بالرمل السيليكى.

تساوي واحداً، تكون أيونات السيليكات البوليمرية (الزجاجية) على شكل سلاسل غير معدودة أو صفائح أو شبكات ثلاثية الأبعاد، إن التركيب العام هو ترتيب عشوائي لجزيئات (SiO₄) مع أيونات الصوديوم، حيث تتبلر السيليكات مع ثلاث ذرات أو كسجين والصيغة الكيميائية هي (Na₂ SiO₃. 5H₂O)^[3, 4].
تم استخدام هذه المادة لتوفرها محلياً ورخص ثمنها.

الدراسات السابقة

من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة نجد أن الباحثين (الدليمي و المحمدي 2007)^[5] قد توصلوا إلى أنه بالإمكان إنتاج خرسانة الإسمنت بإبدال جزء من الركام الناعم أو جزء من الأسمنت أو أجزاء من كليهما بمسحوق فضلات الزجاج بعد طحنها إلى مقاسات معينة ، حيث يعتبر الرمل السيليكى من المكونات الرئيسية للصناعات الزجاجية.
درس (المهنا)^[6] تأثير الاستبدال الجزئي للأسمنت بمسحوق الرمل السيليكى بنسب مئوية (0%، 12.5%، 25%) والاستبدال الجزئي للرمل الاعتيادي بالرمل السيليكى بنسبة (0%، 25%، 50%) كركام ناعم، تبين من البحث إن استبدال (25%) من الإسمنت بمسحوق رمل السيليكى فأن مقاومة الانضغاط لا تتأثر، وإن استبدال (50%) من الرمل الطبيعي برمل السيليكى فأن مقاومة الانضغاط ومقاومة الانتشاء سوف تزداد بنسبة (9% و 16.9%) على التوالي مقارنة مع خلطة الرمل الاعتيادي.

تشير الباحث (الجيلوي)^[7] الى ان إضافة طين البنتونايت العراقي بنسب وزنية (15 كغم/م³) الى الخرسانة المدنة يعطي أعلى قيمة لمقاومة الانضغاط وان زيادة البنتونايت أكثر من هذا المحتوى يؤدي الى خفض مقاومة الانضغاط للخرسانة مقارنة مع الخرسانة الاعتيادية وللأعمار كافة، حيث بلغت

الخصائص الفيزيائية للركام الناعم والخشن وحسب المواصفة (NO.45:1984: IQs).

ج- الماء: تم استخدام الماء الصالح للشرب في الخلطات الخرسانية وفي معالجة النماذج، وأن نسبة تركيز ايون الكبريتات كانت (210 ملغم/لتر) وهي أقل من الحد الأعلى المسموح للمواصفة القياسية العراقية رقم 1703 لسنة 1992 والتي تحدد أن لا يزيد تركيز الكبريتات في الماء المستعمل في خلط ومعالجة الخرسانة عن (1000 ملغم/لتر)^[13].

ثالثاً : نسب الخلط

يوضح الجدول (10) تفاصيل نسبة الخلط المستخدمة، مع ملاحظة انه في الخلطة (m2) تم استبدال (25%) من الرمل الاعتيادي برمل زجاجي، و في الخلطة (m3) تم استبدال (50%) من الرمل الاعتيادي برمل زجاجي، و في الخلطة (m4) تم استبدال (75%) من الرمل الاعتيادي برمل زجاجي و في الخلطة (m5) تم استبدال (100%) من الرمل الاعتيادي برمل زجاجي، وتمثل الخلطة (m6) أفضل خلطة بين الخلطات أعلاه مع تحسين في الخواص من خلال إضافة محلول سليكات الصوديوم كمضاف وينسب مئوية من وزن الإسمنت.

إعداد النماذج

تم اعتماد المواصفة الأمريكية (ASTM-1980-192-C) في إعداد النماذج لهذا البحث^[13].
أ- **القولبة :** بعد اكتمال عملية الخلط تم وضع خرسانة الاسمنت بالقولب ثم ترص باستخدام الهزاز الكهربائي لوقت مناسب (دقيقة واحدة لكل طبقة) لحين استواء خرسانة الإسمنت داخل القالب مع التأكد من جوانب القولب بعد كل عملية رص^[14].
ب- **إنهاء السطح :** بعد مليء القولب تم تعديل سطح النماذج باستخدام المالج (Trowel). ومن ثم تغطية كل النماذج بالنايلون السميك لمنع تبخر الماء وللحصول على سطح مناسب للفحص^[14].

المرحلة الرابعة : إضافة محلول سليكات الصوديوم بنسب وزنية مختلفة الى النسبة المثلى لاستبدال الرمل الاعتيادي بالرمل السيليكي مع تقليل المحتوى المائي بقدر كمية سليكات الصوديوم المضافة. علماً أن جميع الفحوصات تمت في مختبر الخرسانة التابع للمعهد الفني (في مدينة الصقلاوية)

إنتاج خرسانة الرمل السيليكي

أولاً: الأجهزة المستخدمة

أ:القولب: تم اعتماد المواصفة (B.S.1881.Part 116) لسنة (1989)^[10] في إعداد النماذج لهذا البحث وفيها أن تكون القولب المستخدمة من مادة غير قابلة للامتصاص ولا تسمح بمرور الماء وغير قابلة للتفاعل مع محتويات خرسانة الإسمنت وقد تم استخدام مكعبات بأبعاد (50 x 50 x 50) ملم لعمل نماذج فحص مقاومة الانضغاط .

ب:الهزاز: تم استخدام المنضدة الهزازة لغرض عملية رص النماذج .

ج:المالج (Trowel): تم استخدام المالج لغرض تسوية وإنهاء السطح .

ثانياً : المواد الأولية المستخدمة

أ:الأسمنت : في هذا البحث تم استخدام الاسمنت البورتلاندي الإعتيادي نوع (I) المصنوع في معمل أسمنت كبيسة^[11]، يوضح الجدولان (4) و (5) التركيب الكيماوي و الخصائص الفيزيائية للأسمنت المستخدم في هذا البحث، علماً بأن قيم الجدولين أعلاه تم الحصول عليهما من معمل سمنت كبيسة.

ب-الركام (Aggregate): تم استخدام الركام (المكسر) الناعم والخشن بمقاس أقصى (10) ملم، الجدولان (6) و (7) يوضحان التحليل المنخلي للركام الناعم والخشن وحسب المواصفة (NO.45 : IQs (1984)^[12]. الجدولان (8) و (9) يوضحان

هذا الفحص اعتماد المواصفة البريطانية (B.S.1981.part(116):1983)^[16]. وفي الجدول (11) معدل النتائج المستحصلة من العمل المختبري لجميع الخلطات ولكل عمر. الجهاز المستخدم يفحص بسعة (3 KN/sec).

رابعاً : فحص مقاومة الانثناء

تم استخدام مواشير بأبعاد (500x100x100) ملم لغرض فحص مقاومة الانثناء ووفقاً للمواصفة البريطانية (BS 1881 : 1983 (Part (118))^[17]، وباستخدام ماكينة سعة (50) كيلو نيوتن ثلاثية التحميل، والجدول (11) يوضح معدل النتائج المستحصلة من العمل المختبري لجميع الخلطات ولكل عمر.

النتائج والمناقشة

بعد الانتهاء من العمل المختبري والحصول على نتائج الفحوصات، يبين الجدول رقم (11) نتائج الفحوصات، ندرج في أدناه تحليل هذه النتائج ومناقشتها وكما يلي :

أولاً: الكثافة الرطبة

تزداد الكثافة الرطبة مع العمر بسبب استمرار عملية إماهة الإسمنت مع العمر مما يؤدي إلى تكوين نواتج الإماهة التي ستأخذ بدورها حجماً أكبر من حجم العناصر المكونة لها وبالتالي تسد الفراغات الدقيقة الموجودة ومن ثم يزداد وزن العينة ويثبت الحجم فإن الكثافة الرطبة تزداد مع العمر وهذا واضح من خلال الشكل (1) الذي يبين علاقة الكثافة الرطبة مع العمر للخلطات المختارة . ويبين الجدول (12) نسب الزيادة المئوية في الكثافة الرطبة للخلطات وبالأعمار المختارة . وقد كانت قيم الكثافة الرطبة للخلطة (m2) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (2419، 2447، 2452، 2480) (كغم/ م³) للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة

ج- الإزالة من القوالب : تم رفع جميع النماذج من القوالب بعد مرور (24) ساعة من وقت الصب^[14].

د- المعالجة : بعد رفع النماذج من القوالب غمرت بالماء لحين مدة الفحص^[14].

الفحوصات

تم إجراء فحوصات الكثافة الرطبة، الامتصاص، مقاومة الانضغاط ومقاومة الانثناء على الخلطة المرجعية والخلطات الحاوية على الرمل السيليكوي وكانت أعمار الفحص (3، 7، 14، 28) يوم، وكافة الفحوصات والخلطات.

أولاً : فحص الكثافة الرطبة

تم إيجاد الكثافة الرطبة لكل نموذج بقسمة وزن النموذج قبل الفحص على الحجم المقاس لذلك النموذج، يوضح الجدول (11) معدل النتائج لجميع الخلطات ولكل عمر. تم حساب الكثافة حسب المعادلة (1) :

$$\text{الكثافة} = \frac{\text{الوزن (كغم)}}{\text{الحجم (م}^3\text{)}} \dots\dots\dots (1)$$

ثانياً : فحص الامتصاص

تم إجراء فحص الامتصاص باستخدام مكعبات (100x100x100) ملم، وفقاً للمواصفة الأمريكية (ASTM C-642)^[15]، وتم استخدام فرن كهربائي لتجفيف النماذج ذا حرارة (110°م)، حيث تمثل النتائج النهائية معدل لثلاثة مكعبات لكل عمر للخلطات المختارة وكما موضح في الجدول (11) . تم حساب نسبة الامتصاص حسب المعادلة (2) :

$$\text{الامتصاص} = \frac{\text{الوزن الرطب} - \text{الوزن الجاف}}{\text{الوزن الجاف}} \times 100\% \dots\dots (2)$$

ثالثاً : فحص مقاومة الانضغاط

تم إجراء الفحص لجميع الخلطات بأعمار (3، 7، 14، 28) يوم حيث تم فحص ثلاث نماذج مكعبة بأبعاد (100x100x100) ملم لكل عمر وأخذ معدلها ليمثل مقاومة الانضغاط لذلك العمر، وتم في

الشكل (5) يوضح العلاقة بين مقاومة الانضغاط والعمر للخلطات المختارة، و الجدول (13) يبين نسب الزيادة المئوية في مقاومة الانضغاط للخلطات وبالأعمار المختارة، حيث يظهر من خلال الشكل بأن مقاومة الانضغاط تزداد مع العمر للخلطات (m2, m3, m4, m5, m6). وكانت قيم مقاومة الانضغاط للخلطة (m2) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (36، 45، 47، 70.1) ميكاباسكال للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة زيادة مئوية (19.6، 18.42، 9.3، 16.83%) على التوالي، وكانت قيم مقاومة الانضغاط للخلطة (m3) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (37، 49.1، 50.3، 71) ميكاباسكال للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة زيادة مئوية (19.6، 18.42، 9.3، 16.97%) على التوالي، وكانت قيم مقاومة الانضغاط للخلطة (m4) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (47.7، 56.9، 63.7، 72) ميكاباسكال للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة زيادة مئوية (19.6، 18.89، 49.7، 48.1%) على التوالي، وكانت قيم مقاومة الانضغاط للخلطة (m5) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (40، 50، 53، 72) ميكاباسكال للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة زيادة مئوية (22.92، 31.57، 23.20، 18.33%) على التوالي، وكانت قيم مقاومة الانضغاط للخلطة (m6) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (51.13، 62.6، 69.5، 85.76) ميكاباسكال للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة زيادة مئوية (61.6، 42.9%) على التوالي.

والشكل (5) يوضح أيضاً أنه بثبوت عمر الفحص فإن مقاومة الانضغاط لخلطة الرمل السيليكي

زيادة في الكثافة (0.79، 1.115، 1.113، 2.05%) على التوالي، قيم الكثافة الرطبة للخلطة (m3) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (2435، 2442، 2460، 2496) (كغم/م³) للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة زيادة في (1.45، 0.9، 1.44، 2.7%) على التوالي، وكانت قيم الكثافة الرطبة للخلطة (4m) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (2405، 2420، 2442، 2447) (كغم/م³) للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي، وكانت قيم الكثافة الرطبة للخلطة (m5) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) وقيم (2450، 2461، 2490، 2505) (كغم/م³) للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة زيادة في الكثافة (2.08، 1.69، 2.68، 3.08%) على التوالي. قيم الكثافة الرطبة للخلطة (m6) (التي تم إضافة محلول سليكات الصوديوم كمضاف) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (2429، 2453، 2483، 2493) (كغم/م³) للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة زيادة في الكثافة (1.2، 1.3، 2.39، 2.59%) على التوالي.

كما يوضح الشكل (2) علاقة الكثافة الرطبة مع مقاومة الانضغاط للخلطات المختارة ويتبين بأنه مع تقدم عمر خرسانة الإسمنت فإن مقاومة الانضغاط تزداد بزيادة الكثافة الرطبة. يبين الشكل (3) علاقة الكثافة الرطبة مع مقاومة الانشاء للخلطات المختارة. يبين الشكل (4) علاقة الكثافة الرطبة مع نسبة الامتصاص للخلطات المختارة.

ثانياً : مقاومة الانضغاط

تعتمد مقاومة الانضغاط للخرسانة على عدة عوامل منها الكثافة، العمر، محتوى الإسمنت، نسبة الماء إلى الإسمنت والتي تم تثبيتها عند (0.3)، نسبة الرمل إلى الإسمنت، المعالجة، المضافات و غيرها.

للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة نقصان مئوية (10.98%، 12.12%، 12.14%، 8.33%) على التوالي، قيم نسب الامتصاص للخلطة (m3) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (1.5، 1.3، 1.15، 1.0) للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة نقصان مئوية (17.58%، 21.21%، 17.85%، 16.67%) على التوالي، قيم نسب الامتصاص للخلطة (m4) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (1.31، 1.26، 1.12، 0.82) للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة نقصان مئوية (31.31%، 27.27%، 21.24%، 33.33%) على التوالي، قيم نسب الامتصاص للخلطة (m5) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (1.25، 1.2، 1.1، 0.8) للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة نقصان مئوية (51%، 23.6%، 20%، 31.6%) على التوالي، إن سليكات الصوديوم مادة فعالة كيميائياً وتتفاعل كيميائياً لتكون جيلائيناً (gel) لملي الفراغات داخل الخرسانة السبب الرئيسي في ذلك يعزى إلى النعومة العالية للرمل السيليكسي، وهذا يقلل من نفاذية الخرسانة ويجعلها أكثر مقاومة للتأثيرات البيئية. كما يبين الشكل (5) علاقة كل من الكثافة الرطبة مع الامتصاص للخلطات المختارة حيث يتبين وجود علاقة عكسية بينهما أي كلما زادت قيمة الكثافة قلت قيمة نسبة الامتصاص. قيم نسب الامتصاص للخلطة (m6) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (1.25، 1.19، 1.05، 0.77) للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة نقصان مئوية (31.3%، 27.8%، 25%، 33.8%) على التوالي وذلك لأن إضافة سليكات الصوديوم أدى إلى تحسين بعض خصائص الخلطة الخرسانية (m6) وذلك لأن سليكات الصوديوم مادة فعالة كيميائياً وتتفاعل

تكون أعلى بقليل من مقاومة الانضغاط للخلطة المرجعية ويعزى ذلك لنفاوة الرمل السيليكسي ونعومته العالية السبب في هذه الزيادة وإن كان قليل يعود إلى عملية إماهة الإسمنت حيث أن نواتج تفاعل الإسمنت مع الماء للخلطات (m2، m3، m4، m5) تكون أكبر من الخلطة المرجعية (m1)، كما أن إضافة سليكات الصوديوم أدى إلى تحسين بعض خصائص الخلطة الخرسانية (m6) وذلك لأن سليكات الصوديوم مادة فعالة كيميائياً^[9] وتتفاعل كيميائياً لتكون جيلائيناً (gel) لملي الفراغات داخل الخرسانة. أن مقاومة الانضغاط تزداد لعجينة الإسمنت الحاوية على كلوريد الكالسيوم في الأعمار المبكرة مقارنة بالخلطات المرجعية نتيجة لزيادة معدل سرعة التفاعلات الكيميائية بين الماء والإسمنت، وكما أثبت في بحوث سابقة أن الزيادة في المقاومة في الأعمار المبكرة بوجود كلوريد الكالسيوم لا يمكن أن تعزى فقط لزيادة كمية نتاج الإماهة المتكونة دائماً وإنما لصلتها بعوامل أخرى كالمسامية، المورفولوجية (أي شكل الجسيمات مقاسها وطبيعتها نظامها التشابكي)، التركيب الكيميائي والمساحة السطحية لعجينة الإسمنت الحاوية على كلوريد الكالسيوم بدرجة كبيرة في المراحل المبكرة. كذلك الشكل (2) يوضح علاقة الكثافة الرطبة مع مقاومة الانضغاط للخلطات المختارة، حيث نلاحظ بزيادة الكثافة تزداد قيمة مقاومة الانضغاط.

ثالثاً : الامتصاص

يتبين من الجدول (11) والشكل (6) إن الامتصاص يقل مع تقدم العمر، إن قيم الامتصاص للخلطات الحاوية على الرمل السيليكسي كانت أقل مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1)، ويبين الجدول (14) النسب المئوية للنقصان في نسب الامتصاص للخلطات وبالأعمار المختارة، وكانت قيم نسب الامتصاص للخلطة (m2) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (1.62، 1.45، 1.23، 1.1)

111.11%، 100.0%) على التوالي، وكانت قيم مقاومة الانثناء للخلطة (m6) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (4.13، 5.39، 6.5، 8.02) ميكاباسكال للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة زيادة مئوية (158.1%، 169.5%، 141.1%، 150.6%) على التوالي كما يبين الشكل (3) علاقة كل من الكثافة الرطبة مع مقاومة الانثناء للخلطات المختارة، حيث يتبين وجود علاقة طردية بينهما، أي كلما زادت قيمة الكثافة زادت قيمة مقاومة الانثناء.

خامساً: تأثير سليكات الصوديوم

يوضح الشكل (8) تأثير إضافة سليكات الصوديوم الى الخلطة (m4) وبنسب مئوية مختلفة من وزن الإسمنت، حيث يتبين أن إضافة سليكات الصوديوم بنسبة مئوية (1.75%) من وزن الأسمنت هي النسبة المثالية لإضافة سليكات الصوديوم، قيم الكثافة الرطبة للخلطة (m6) (التي تم إضافة محلول سليكات الصوديوم كمضاف) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (2429، 2453، 2483، 2493) (كغم/م³) للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة زيادة في الكثافة (1.2%، 1.3%، 2.39%، 2.59%) على التوالي. وكانت قيم مقاومة الانضغاط للخلطة (m6) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (51.13، 62.6، 69.5، 85.76) ميكاباسكال للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة زيادة مئوية (69.8%، 64.7%، 61.6%، 42.9%) على التوالي. قيم نسب الامتصاص للخلطة (m6) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (1.25، 1.19، 1.05، 0.77) للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة نقصان مئوية (31.3%، 27.8%، 25%، 33.8%) على التوالي وذلك لأن سليكات الصوديوم مادة فعالة كيميائياً وتتفاعل كيميائياً لتكون جيلائيناً

كيميائياً لتكون جيلائيناً (gel) لملئ الفراغات داخل الخرسانة.

رابعاً: مقاومة الانثناء

إن زيادة مقاومة الانضغاط للخلطات الخرسانية تؤدي إلى زيادة مقاومة الانثناء وبكافة الأعمار، وأن الزيادة في قيم معايير الكسر يعود إلى تقليل نسبة الحصى في الخلطة والذي يؤدي إلى الحصول على خليط متجانس ويقلل تأثير منطقة الانتقال والتي تؤدي إلى حدوث ضعف في الخلطة الخرسانية، وقد يعزى مقدار الزيادة إلى الترابط الجيد بين الركام وعجينة الاسمنت وإن مقدار الزيادة تذكر كنسب مئوية. ويبين الجدول (14) النسب المئوية للزيادة في مقاومة الانثناء للخلطات وبالأعمار المختارة، يتبين من الجدول (11) والشكل (7) إن مقاومة الانثناء تقل مع تقدم العمر وكانت قيم مقاومة الانثناء للخلطة (m2) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (2.1، 2.4، 3.1، 4.2) ميكاباسكال للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة زيادة مئوية (31.25%، 20.0%، 14.8%، 31.25%) على التوالي، وكانت قيم مقاومة الانثناء للخلطة (m3) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (2.6، 3، 4، 5.1) ميكاباسكال (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة زيادة مئوية (62.5%، 50.0%، 448.14%، 59.375%) على التوالي، وكانت قيم مقاومة الانثناء للخلطة (m4) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (3.9، 4.95، 5.87، 6.98) ميكاباسكال للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة زيادة مئوية (143.75%، 147.5%، 117.4%، 118.1%) على التوالي، وكانت قيم مقاومة الانثناء للخلطة (m5) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (3.7، 5.2، 5.7، 6.4) ميكاباسكال للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي وبنسبة زيادة مئوية (131.25%، 160.0%،

6- بالإمكان تحسين بعض الخصائص لخرسانة الرمل السيليكي الخلطة (m4) بإضافة سليكات الصوديوم ونسبة (1.75%) من وزن الإسمنت

التوصيات

أهم التوصيات للدراسات المستقبلية:

1- استخدام مواد بوليمرية مذابة ومحلولة أخرى مثل النشأ والديكستريين وملاحظة تأثيرهما في خواص الخرسانة .

2- استخدام مسحوق الرمل السيليكي بدرجات نعومة مختلفة كبديل عن السمات ومعرفة تأثيره على خواص الخرسانة .

المصادر


- 1- خلف، مؤيد نوري و يوسف، هناء عبد ، "تكنولوجيا الخرسانة"، مركز التعريب والنشر، الجامعة التكنولوجية، 1984.
- 2- A.M, Neville, "Properties of Concrete", Pitman publishing limited, London, 3^{ed}, 1981.
- 3- W.C.Breck, "Chemistry for Science and engineering", McGraw- Hill Book Company , New York,(1981).
- 4-R.N,Sherve, "Chemical Process Industries", McGraw- Hill Book Company , New York, 3rd Ed ,1967.
- 5- الدليمي، أمير و المحمدي، سعدي، "دراسة إنتاج خرسانة الزجاج ومقاومة انضغاطها"، المجلة العراقية للهندسة المدنية، العدد التاسع، السنة السابعة ، ص1 ، 2007 .
- 6- المهنا، محمد حمود، " الخواص الميكانيكية للخرسانة الفائقة الأداء " ، رسالة ماجستير ، كلية الهندسة، جامعة الأنبار، (2008).
- 7- الجبلاوي، انتصار كاظم، "خواص الخرسانة المسلحة بمشباتك البولي بروبيلين"، رسالة

(gel) لملئ الفراغات داخل الخرسانة. قيم مقاومة الانثناء للخلطة (m6) مقارنة مع الخلطة المرجعية (m1) (4.13، 5.39، 6.5، 8.02) ميكاباسكال للأعمار (3، 7، 14، 28) يوم على التوالي ونسبة زيادة متوية (158.1%، 169.5%، 141.1%، 150.6%) على التوالي.


الاستنتاجات

اعتمادا على نتائج العمل المختبري والذي شمل إنتاج خرسانة الاسمنت الحاوية على الرمل السيليكي ودراسة بعض خواصها والمقارنة مع نتائج الخلطة المرجعية يمكن استنتاج مايلي :


- 1- بالإمكان إنتاج الخرسانة السيليكية بإبدال الرمل الاعتيادي بالرمل السيليكي.
- 2- كثافة خلطات الرمل السيليكي أعلى مقارنة بكثافة الخلطة المرجعية.
- 3- مقاومة الانضغاط لخلطات الرمل السيليكي أعلى مقارنة بمقاومة الانضغاط للخلطة المرجعية.
- 4- نسبة الامتصاص لخلطات الرمل السيليكي أقل مقارنة بنسبة الامتصاص للخلطة المرجعية.
- 5- مقاومة الانثناء لخلطات الرمل السيليكي أعلى مقارنة بمقاومة الانثناء للخلطة المرجعية.
- 6- بالإمكان الاستغناء عن الرمل الاعتيادي وإبداله بالرمل السيليكي، وان الخلطة المثالية لإستبدال الرمل الاعتيادي يتم باستبدال (75%) من الرمل السيليكي (m4)، حيث أعطت نتائج أفضل من نسبة استبدال (25%، 50%، 100%)، حيث تحسنت الخواص الميكانيكية للخرسانة وهذا جيد من الناحية الاقتصادية لأن الرمل السيليكي مادة محلية متوفرة ورخيصة الثمن مقارنة بالمواد الأخرى.



شكل (1) يوضح علاقة الكثافة الرطبة مع العمر للخلطات المختارة



شكل (2) يوضح علاقة الكثافة مع مقاومة الإنضغاط للخلطات المختارة



شكل (3) يوضح علاقة الكثافة الرطبة مع مقاومة الإنشاء للخلطات المختارة

ماجستير، هندسة البناء والإنشاءات، الجامعة التكنولوجية، (1989).

8- M.R.Rixom, "Concrete admixture: Use and Applications", The Construction Press LTD., Lancaster, England, (1977).

9- العريان، أحمد علي و عطا، عبدالكريم محمد، "تكنولوجيا الخرسانة المسلحة وصناعتها"، الجزء الأول، جامعة القاهرة، الطبعة الثانية، (1974).

10- B.S 1881, Part 116, "Method of Determination of Compressive Strength of Concrete Cube", British Standard Institution, 3PP, 1989.

11- المواصفة القياسية العراقية رقم (5) لسنة 1984، "الإسمنت البورتلاندي".

12- المواصفة القياسية العراقية رقم (45) لسنة 1984، "ركام المصادر الطبيعية المستخدمة في الخرسانة والبناء".







13- المواصفة القياسية العراقية رقم (1703) لسنة 1992، "المياه المستعملة في الخرسانة".

14 - ASTM: C 192-87: Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory ", 1980.

15 - ASTM Designation C642 -86 "Standard Test Method for Absorption of Concrete ", 1989, Annual Books of ASTM Standards, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, Pennsylvania, Section (4), Vol. (02), PP. (100-101).

16-British standard Institution, "Method for Determination of Compressive Strength of Concrete Cubes", BS 1881: Part (116), 1983, PP (215-217).

17- British standard Institution, "Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Two Point loading)", BS 1881: Part (118), 1983, PP (40-42).



جدول (3) بعض خصائص سليكات الصوديوم



الخاصية	القيمة
الوزن النوعي	1.419
اللزوجة عند (30 ° م)	1845 سنتي بوز
نسبة (Na ₂ O) الوزنية	%13.9
نسبة (SiO ₂) الوزنية	%29.5

* الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك في الرمادي

جدول (4) التركيب الكيميائي للإسمنت المستخدم

NO.	Oxide Chemical Composition	Weight %	IQs:NO.:1984 ⁽¹¹⁾
1	SiO ₂	21.0	
2	Al ₂ O ₃	5.40	
3	Fe ₂ O ₃	3.0	
4	CaO	61.0	
5	MgO	2.82	5 °
6	SO ₃	2.37	2.8 °
7	Insoluble Residue	1.22	1.5 °
8	Loss on Ignition	2.5	4 °
9	L.S.F	0.83	0.66 - 1.2 °
10	C ₃ S	41.33	
11	C ₂ S	29.1	
12	C ₃ A	9.25	
13	C ₄ AF	9.12	

*: أعلى قيمة مسموح بها. (معمل سمنت كبيسه)



جدول (1) التركيب الكيميائي للرمال السيليكي

SiO ₂	MgO	CaO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	التركيب الكيميائي
97.5	0.7	0.7	0.7	0.4	المحتوى %

* الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك في الرمادي

جدول (2) نتائج التحليل الحجمي للرمال السيليكي

النسبة التراكمية (%)	النسبة (%)	معدل القطر (مايكرون)
68.3	85.3	2.1
96.3	10.0	2.5
98.4	2.1	2.8
99.1	0.7	3.2
99.4	0.4	3.7
99.6	0.2	4.2
99.7	0.1	4.9
99.8	0.1	5.6
99.9	0.1	6.4
100.0	0	7.3

* الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك في الرمادي

جدول (8) تدرج الركام الخشن

فتحة المنخل (ملم)	النسبة الوزنية للعايير (%)	IQs:NO.:1984 ⁽¹²⁾
12.5	100	100
9.5	99	85-100
4.75	20.3	10-30
2.36	4.1	0-10
1.18	0	0-5

جدول (9) الخصائص الفيزيائية للركام الخشن

ت	الخاصية	القيمة
1	الوزن النوعي	2.66
2	الإمتصاص	%0.8

جدول (5) الخصائص الفيزيائية للإسمنت المستخدم

N O.	Physical characteristics	Test Results	IQs:NO:1984 ⁽¹¹⁾
1	Fineness by Blain air permeability apparatus (m ² /kg)	300	** 230
2	Soundness by Autoclave Method	0.41 %	0.8 %
3	Setting time by victas method INITIAL (min) FINAL (hr)	190 4.5	45 ** 10 *
4	Compressive Strength Cube(70.7)mm at(3 Days) Mpa (7 Days) Mpa (28 Days) Mpa	19.4 27.2 41.5	15 ** 23 **

* : أعلى قيمة مسموح بها .

** : أقل قيمة مسموح بها . (معمل سميت كبيسه)

جدول (10) نسب الخلط والعناصر الفيزيائية

الإسمنت المستخدم

الخلطة	سمنت:الرمل:الحصى	نسبة الماء إلى الإسمنت
(m1)	1:1.42 :1.86	0.3
(m2)	1:1.42 :1.86	0.3
(m3)	1:1.42 :1.86	0.3
(m4)	1:1.42 :1.86	0.3
(m5)	1:1.42 :1.86	0.3
(m6)	1:1.42 :1.86	متغيرة

جدول (6) تدرج الركام الناعم

ت	فتحة المنخل (ملم)	النسبة الوزنية للعايير %	IQs:NO.:1984 ⁽¹²⁾
1	4.75	100	90-100
2	2.36	90.4	85-100
3	1.18	85.6	75-100
4	0.60	68.8	60-79
5	0.30	22.4	12-40
6	0.150	8.15	0-10

جدول (7) الخصائص الفيزيائية للركام الناعم

ت	الخاصية	القيمة	IQs:NO.:1984 ⁽¹²⁾
1	معامل النعومة	3.18	...
2	الوزن النوعي	2.7	...
3	الكبريتات	%0.19	(0.5 - 1)%
4	الإمتصاص	%1.5	...

جدول (15) يوضح نسب الزيادة المنوية في مقاومة
الانتشاء للخلطات وبالأعمار المختارة

العمر (يوم)				الخلطة
28	14	7	3	
31.25	14.8	20	31.25	(m2)
59.3	48.1	50	62.5	(m3)
118.1	117.4	147.5	143.7	(m4)
100	111.1	160	131.25	(m5)
150.6	141.1	169.5	158.1	(m6)

جدول (12) نسب الزيادة المنوية في الكثافة الرطبة
للخلطات وبالأعمار المختلفة

العمر (يوم)				الخلطة
28	14	7	3	
2.05	1.11	1.11	0.79	(m2)
2.71	1.44	0.90	1.45	(m3)
1.95	1.75	0.83	0.2	(m4)
3.08	2.68	1.69	2.08	(m5)
2.59	2.39	1.3	1.2	(m6)

جدول رقم (13) يوضح نسب الزيادة المنوية في
مقاومة الانضغاط للخلطات وبالأعمار المختارة

العمر (يوم)				الخلطة
28	14	7	3	
16.8	9.30	18.4	19.60	(m2)
18.33	16.97	29.23	22.9	(m3)
20	48.1	49.7	58.89	(m4)
20	23.25	31.57	32.8	(m5)
42.9	61.6	64.7	69.8	(m6)

جدول رقم (14) نسب النقصان المنوية في
الامتصاص للخلطات وبالأعمار المختارة

العمر (يوم)				الخلطة
28	14	7	3	
8.33	12.14	12.12	10.98	(m2)
16.66	17.85	21.21	17.58	(m3)
31.63	20.0	23.63	27.37	(m4)
33.33	21.42	27.27	31.31	(m5)
33.8	25	27.8	31.3	(m6)

جدول (11) يوضح نتائج فحص الكثافة الرطبة الامتصاص ، مقاومة الانضغاط ومقاومة الإنشاء للخلطات المختارة

مقاومة الإنشاء لأعمار (MPa)				الإمتصاص (%) لأعمار				مقاومة الإنضغاط (MPa) لأعمار				الكثافة الرطبة (كغم/م ³) لأعمار				الخلطة
28 يوم	14 يوم	7 يوم	3 يوم	28 يوم	14 يوم	7 يوم	3 يوم	28 يوم	14 يوم	7 يوم	3 يوم	28 يوم	14 يوم	7 يوم	3 يوم	
3.2	2.7	2.0	1.6	1.2	1.4	1.65	1.82	60	43	38	30.1	2430	2425	2420	2400	(m1)
4.2	3.1	2.4	2.1	1.1	1.23	1.45	1.62	70.1	47	45	36	2480	2452	2447	2419	(m2)
5.1	4.0	3.0	2.6	1.0	1.15	1.3	1.5	71	50.3	49.1	37	2496	2460	2442	2435	(m3)
6.98	5.87	4.95	3.9	0.82	1.12	1.26	1.31	72.07	63.76	56.97	47.79	2447	2442	2420	2405	(m4)
6.4	5.7	5.2	3.7	0.8	1.1	1.2	1.25	72.0	53	50	40	2505	2490	2461	2450	(m5)
8.02	6.51	5.39	4.13	0.77	1.05	1.19	1.25	85.76	69.5	62.6	51.13	2493	2483	2453	2429	(m6)

